

## Filli Boya Super Akrilik Mat Boyalar (10+1)

### TANIM

İki bileşenli, akrilik reçine esaslı son kat mat boyadır. Uygulandığı yüzeye, mat bir görünüm kazandırır. Akrilik yapısı ile uygulandığı yüzeyde sert ve elastik bir film tabakası oluşturur. Sararmaz özelliindedir.

### KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Akrilik Astar uygulanmış, MDF ve ahşap ve yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat boyadır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                |                             |                            |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Yoğunluk                       | 1,14±0,03 g/cm <sup>3</sup> |                            |
| Ambalaj Viskozitesi            | 110±5 (20°C, DIN4)          |                            |
| Uygulama Viskozitesi           | 13-15" (20°C, DIN4)         |                            |
| Katı Madde Miktarı (ağırlıkça) | 46±1 %                      |                            |
| Kullanım Ömrü                  | >6 saat                     |                            |
| Parlaklık Dereceleri           | <b>Mat-10;</b> 10-15 gloss  | <b>Mat-40;</b> 40-45 gloss |

### KARIŞIM ORANI

|   | Ağırlıkça | Hacimce   |
|---|-----------|-----------|
| Filli Boya Super Akrilik Mat Boya             | 100 KISIM | 100 KISIM |
| Filli Boya Super Akrilik Vernik Sertleştirici | 10 KISIM  | 12 KISIM  |
| Filli Boya Ultra Akrilik Tiner                | 55 KISIM  | 60KISIM   |

### UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Akrilik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Uygulama Yöntemi     | Air sprey veya air mix havalı tabanca |
| Uygulama Viskozitesi | 13-15 sn. (20°C, DIN4)                |
| Uygulama Koşulları   | 15°C - 30°C, %40-%70 RH               |
| Uygulama Miktarı     | 200-250 gr/m <sup>2</sup>             |

### KURUMA SÜRESİ (22°C)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dokunma Kuruması   | 25 dk.  |
| İstifleme Kuruması | 24 saat |

### SARFIYAT

Filli Boya Super Akrilik Mat Boyanın 1 kg'mı ile tek kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 7-8 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz**

**Yalnızca profesyonel kullanım içindir.**

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

