

Filli Boya Super Polyester Dolgu Verniği - FILAPOL SD 10X.00

TANIM

Doymamış polyester esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, kolay zımparalanabilir ve üzerine uygulanacak vernikler için düzgün bir yüzey oluşturan dolgu verniğidir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan her türlü masif ahşap ve kaplama yüzeylerde, gözenek doldurmak ve son kat verniklere yüksek dolgunlukta düzgün bir yüzey hazırlamak amacıyla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,05±0,03 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	70-75" (20°C, DIN4)
Uygulama Viskozitesi	20-25" (20°C, DIN4)
KKM	59±1 %
Karışım Ömrü	15 dk

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça
Filli Boya Süper Polyester Dolgu Verniği	100 KISIM
Filli Boya Süper Polyester Hızlandırıcı	2,5 KISIM
Filli Boya Süper Polyester Sertleştirici	2,5 KISIM
Filli Boya Süper Selülozik Tiner	20-25 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. 3 kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arası 25 - 30 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	400-450 g/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Zımparalanabilme Süresi	16 saat
-------------------------	---------

SARFIYAT

Filli Boya Super Polyester Dolgu'nun 1 kilogramı ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta 6-8 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16