

# Filli Boya Super Selülozik Mat Vernikler - FILASEL SV 000.01

## TANIM

Tek bileşenli, selülozik esaslı, hızlı kuruma ve iyi yayılma özelliğine sahip selülozik son kat mat verniktir.

## KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Selülozik Dolgu Vernik uygulanmış masif, kaplama ve ahşap yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	0,94+0,03 g/cm <sup>3</sup>
Ambalaj Viskozitesi	70+5" (20°C, DIN4)
Uygulama Viskozitesi	15-17" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	47±1 %
Parlaklık Derecesi	<b>Mat-10;</b> 10-15 Gloss <b>Mat-40;</b> 40-45 Gloss

## KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça
Filli Boya Super Selülozik Mat Vernik	100 KISIM
Filli Boya Super Selülozik Tiner	100 KISIM

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Katlar arası 10-15 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	15-17 sn. 15-17" (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	180-200 gr/m <sup>2</sup>

## KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	10 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat

## SARFIYAT

Filli Boya Super Selülozik Mat Verniğin 1 kilogramı ile tek kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 10-12 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

**Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz**

**Yalnızca profesyonel kullanım içindir.**

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16