

Filli Boya Super Vital Su Bazlı Yarı Mat Vernik

TANIM

Suyla inceltelen, tek bileşenli, hava kurumalı yarı mat son kat verniktir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekanlarda kullanılan, Filli Boya Vital Su Bazlı Dolgu Vernik uygulanmış masif, ahşap ve kaplama yüzeylerin üzerine, koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat verniktir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,05±0,03 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	65-70 KU (25°C)
Uygulama Viskozitesi	16-18" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	32±1%
Uygulama Miktarı	150-200 g/m ²

İNCELTME

Temiz çeşme suyu ile %5 oranında inceltilerek uygulanabilir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Vital Su Bazlı Dolgu Vernik uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Katlar arası 1 saat beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	16-18 sn. (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	60 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat

SARFIYAT

Filli Boya Vital Su Bazlı Vernik'in 1 litresi ile tek katta yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 10-12 m² alan verniklenebilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direk güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy normal şartlar dikkate laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS-EN ISO 9001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.



Genel Müdürlük

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 216 571 10 00 Faks: 0 216 571 11 16